

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 1A15

Ver.C/02.17

# DACRYL

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδατοδιάλυτο βασικό χρώμα σε οκτώ βασικές αποχρώσεις (μαύρο , κίτρινο, πράσινο, μπλέ, κόκκινο, κεραμιδί, όχρα, καφέ) οι οποίες μπορούν να αναμιχθούν εύκολα τόσο με πλαστικά όσο και με ακρυλικά χρώματα για να δημιουργήσουν σχεδόν οποιαδήποτε απόχρωση.
- Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.
- Η καλυπτικότητα του είναι υψηλή και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, ενώ η υψηλή χρωστική του δύναμη προσδίδει εξαιρετική χρωματική σταθερότητα στο χρόνο.
- Δεν περιέχει βαριά μέταλλα ή αμμωνία

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφάνειας**  
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού **Isacryl Διαλύτου** ή του **Isacryl Νερού**. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι νερού **Isacryl Νερού**. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο χέρια **Easy Plast**. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Easy Plast**.
- **Εφαρμογή**  
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
- **Θεωρητική απόδοση**  
11-13 m<sup>2</sup>/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- **Καθάρισμα εργαλείων**  
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- **Περιορισμοί**

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,188 LT 0,375LT 0,75LT 3LT και 10LT.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Φορέας:** βινυλο-ακρυλικό συμπολυμερές.
- **Πιγμέντα:** Ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων ορυκτών υλικών.
- **Χρόνος στεγνώματος:** Επιφανειακά: 1/2hr  
Σε βάθος: 3hr  
Πλήρης σκλήρυνση: 48hr
- **Χρόνος επαναβαφής:** 3hr ελάχιστος
- **Τρόπος στεγνώματος:** Εξάτμιση
- **Ιξώδες:** 8000-11000cP (20°C, Spindle S05, 20rpm)
- **Ειδικό Βάρος:** 1,45 – 1.55 gr/ml (ανάλογα την απόχρωση)
- **Γυαλάδα:** Ματ
- **Αραιώση:** Νερό.
- **Θερμοκρασία αποθήκευσης:** Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C
- **Απόχρωση:** Μαύρο , κίτρινο, πράσινο, μπλέ, κόκκινο, κεραμιδί, ώχρα, καφέ

### ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- **Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/α): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 gr/lt ΠΟΕ.**