

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 2A5

Ver.F/11.16

# DRALUX

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βερνικόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας νέας τεχνολογίας βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένη πολυουρεθανική μη κιτρινίζουσα ρητίνη, με αντισκωριακές ιδιότητες.
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
- Ιδανικό για ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες.
- Απλώνει θαυμάσια, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και διατηρεί την γυαλάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στα χτυπήματα.
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου περί πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ).

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης.  
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Οι μεταλλικές επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά προηγείται απολίπανση με Καθαριστικό Διαλυτικό της Drapa Chemie. Σε περίπτωση βαφής παλιών σκουριασμένων επιφανειών, οι σκουριές πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά μέσα και κατόπιν να εφαρμόζεται το αποσκωριακό μετάλλων Storochoi για τη δημιουργία σταθερής επιφάνειας βαφής. Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω από σκληρά ή ιδιαίτερα γυαλιστερά υποστρώματα, συνίσταται τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα ή δύο στρώσεις Dralux. Για ισχυρή αντισκωριακή προστασία εφαρμόζουμε

ένα χέρι αντισκωριακό αστάρι Rustex ή Rustex Γαλβανιζέ και αφού στεγνώσει ένα ή δύο στρώσεις Dralux.

- Πάχος Εφαρμογής  
Ξηρό: 40μm
- Θεωρητική απόδοση  
12-14 m<sup>2</sup>/lt
- Καθάρισμα εργαλείων  
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με White Spirit ή Ducco Γενικής χρήσεως.
- Περιορισμοί  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή μεγαλύτερη των 35 °C.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 0.75lt, 2.5lt, 10lt.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Οι προεργασίες του τριψίματος και του καθαρισμού με φλόγα βαμμένων επιφανειών μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορέας: Αλκυδική ρητίνη υψηλών στερεών
- Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά: 2-3hr  
Χρόνος επαναβαφής: 16hr ελάχιστος  
(οι ανωτέρω χρόνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)
- Ιξώδες: 2.000-4.000 cP (25 oC, S04, 20RPM)
- Ειδικό βάρος: 1,05-1,22gr/ml (αναλόγως την απόχρωση)
- Γυαλάδα: Gloss, Satine
- Αραίωση: White Spirit ή Ducco Γενικής χρήσεως.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5oC, Μέγιστη: 30oC
- Απόχρωση: Λευκό και σε όλες τις αποχρώσεις των διεθνών χρωματολογίων.

**ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)**

- Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/θ): 500g/Lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450 g/Lt ΠΟΕ.